

PINTURA PARA PISCINAS 834

:: DESCRIPCIÓN

Producto formulado en base a resina de caucho clorado, de gran resistencia al agua clorada en servicio de inmersión. Posee buena adherencia y flexibilidad.

:: USOS TÍPICOS

Se recomienda para impermeabilizar piscinas de hormigón armado y estucadas.

:: PREPARACIÓN SUPERFICIAL

Piscinas nuevas: La superficie fraguada y seca se debe lijar severamente con escobilla de acero o lija gruesa. Se aspira el polvo. Se inspecciona la superficie en búsqueda de fisuras o grietas, si es el caso, se deben reparar hasta nivelar. Luego, se aplica una primera mano diluida un 20% en volumen con diluyente S041. Después se aplica la segunda y tercera mano con un 5% de dilución, con un intervalo de 24 horas entre capas.

Piscinas antiguas y pintadas: Desengrasar con detergente neutro líquido y se enjuaga con abundante agua. Se lija y raspa la superficie con el fin de eliminar partículas sucias y mal adheridas. Reparar las eventuales grietas y fisuras. Luego se aplica la primera capa con un 10% de diluyente S041, para humectar la superficie y mejorar la adherencia. La segunda capa se dará con un 5% de diluyente, 24 horas después. Dejar secar durante un mínimo de 7 días antes de llenar con agua.

Importante: Se recomienda aplicar la pintura por las mañanas antes del mediodía o bien después de las 18 horas, evitando aplicar sobre superficie con alta temperatura o con exposición directa al sol.

:: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo: Caucho clorado

Acabado: Satinado

Color: Blanco, celeste y colores a pedido

Rendimiento teórico: 30-35 m² / gal / mano. Según tipo y estado de superficie

Aplicación: Brocha y equipo airless

Diluyente: Caucho

TIEMPOS DE SECADO

Tacto: 1 hora

Repintado: 12 hrs.

Puesta en servicio: 7 días mínimo

Envase: Galón (3785 cc) / Tineta (18,9 lt)

:: PRECAUCIONES

Almacenar en lugares frescos y secos. No aplicar ni almacenar bajo los 10°C.

